

FLOORPAINT - REGULAR

MET NATUURLIJKE PIGMENTEN

Algemeen: De FloorPaint Regular is een hoge kwaliteitsverf op basis van polyurethaanharsen voor binnen. De FloorPaint Regular is leverbaar in nagenoeg alle Pure & Original kleuren in zachte zijdeglans.

Verbruik: Ligt op een theoretisch rendement van 10 tot 15 m² per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van laagdikte en ondergrond.

De voornaamste kenmerken zijn:

- Hoge hechtingskracht
- Slijtvast
- Zeer goed onderhoudbaar
- Uitschakeling van cement- of betonververing

Toepassing

- Vloeren hout en beton, garage- en keldervloeren,
- Trappen,
- Beschermt voor licht verkeer,

Vorbereiding

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of gebruik. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem voor een langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlaktevervuiling. Gepelde, gebarsten of gekraakte verf dient integraal van het oppervlakte verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vetten en of oliën met Pure & Original Super Cleaner. Glanzende oppervlakten opschuren. Zanderige of poederige ondergronden vooraf voorzien van 1 laag Pure & Original Wallfix.

Ondergrond beton / cement: FloorPrimer Concreet

Ondergrond hout: FloorPrimer Wood

Let op; een vochtige ondergrond kan witte kringen veroorzaken.

Gevlinderd beton etsen met Pure & Original mierenzuur tot de ondergrond ruw is voor een goede hechting. De FloorPaint Regular kan in een aantal gevallen zonder primer, mits de 1^e laag verdund wordt met 10% terpentine. 2^e laag kan onverdund opgebracht worden. Aanbevolen minimum laagdikte; 100µm.

Na aanbrengen van de vloerverf deze laten uitharden. Plaats viltjes



Basisgegevens bij 20° C witte verf.

Soortgelijk gewicht;	1.2 g/cm ³
Vaste stofgehalte;	+/- 66.2 gew%
In volume;	+/- 55.2 vol%
Aanbevolen droge laagdikte	;66 microm
Aanbevolen natte laagdikte;	100 microm
Theoretisch rendement;	10-15 m ² /L
Droogtijd;	stofvrij 4 uur
Overschilderbaar;	na min. 8 uur
Vlampunt;	> 21°
Vocht ondergrond	< 15%

VOS klasse A/i. Dit product bevat max 500gr/l VOS.

Volumes: 2,5L en 20L op aanvraag.

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een koele plaats; 6 tot 12 maanden.



FLOORPAINT REGULAR

Met natuurlijke pigmenten.



Kenmerken Floor Paint regular:

- Hoge hechtingskracht
- Slijtvast
- 1-Potsysteem
- Uitschakelen van cement- of betonverwerking

Betonsteen e.d.: Nieuwe vloeren moeten drogen zoals de leverancier aanbeveelt. (meestal minimum 30 dagen).

Hout: Vochtigheidsgraad maximaal 15%. Geboend hout erg goed reinigen met terpentijn.

Reiniging: Reinig gemorste verf onmiddellijk met terpentijn. De eerste week de vloer beter niet te stofzuigen en te dweilen. Reinigen van de vloer met natuurzeep.

Gebruik: Voor gebruik altijd goed de kleur controleren.

Breng de verf aan met een borstel, rol of drukspuit. Verdunning met terpentijn (max 10%). Schilder niet in direct zonlicht.

Druk Airless ; 2000 PSI

Tip ; 0.015"-0.019"

Technische raadgevingen: Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid. De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een dokter consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

Aanbrengcondities: Temperatuur >3°C, <50°C (lucht, oppervlakte en materiaal)

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. www.pure-original.com.